

EFFEKT LACKE

Goldlack, Kupferlack, Silberlack, Altkupferlack

Ürün Tanım,

Alkid reçine esaslı, kaliteli metal efekt pigmentlerden üretilen, fiziksel mukavemetleri yüksek, vernikli efekt boyas, d, r.

Ürün Özellikleri

pek mat görünümündedir. Tüm hava koşullarına karşı, son derece direnci yüksektir. Demir ve çelik üzerinde paslanmaya karşı, koruyucudur.

Kullanım Alanları,

çelik ve demir, mekanda, demir, çelik, çinko üzerine uygulanır. ACRYL ALLGRUND ile astar kat uygulaması yapılır. alüminyum, ahşap, su olukları, gibi sert plastikler yüzeylerin üzerine uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden tamamen arındırılmalıdır. Eski boyalar, yüzeyler, eski boyalardan arındırılmalı, zımpara yapılmalı, tüm tozlar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama

D, Cephe Ahşap yüzeyler ; Gerekli görüldüğü takdirde ACRYL ALLGRUND ile astarlanmalıdır.
çelik Cephe Ahşap Yüzeyler ; JANSEN ISOLIERGRUND veya JANSEN ALLGRUND ile astarlanmalıdır.

Demir, alüminyum, çinko, sert plastik yüzeyler ; JANSEN ALLGRUND ile astarlanmalıdır.
Astarlama işleminden sonra JANSEN EFFEKT LACKE ,maksimum %10 oranında JANSEN P-410 sentetik tiner ile inceltilerek , 2 kat olarak uygulanır.

İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır. 1.kat uygulamasında %10 oranında JANSEN P 410 sentetik tiner ile inceltilerek kullanılabilir.

Kullanılan Aletler

Fırça, rulo veya boya tabancası, ile uygulama yapılabilir.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Altın, Bakır, Gümüş , Antik bakır
Parlaklık	: pek mat
Toz kuruma	: 6- 8 saat
lave kat boyaması,	: 12 saat
Son kuruma	: 24 saat

(Kuruma süreleri 23⁰ C ve %60 nem ortamında belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı, ve nem değerine göre süreler farklı gösterebilir)

Tüketim

Yüzeyle bağımlı olarak tek katta 13- 15 m²/L

Depolama Koşulları,

Kapalı, ambalajlarda, kuru, temiz, dondan korunmuş ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Tehlike Uyarıları,

R10 : Alevlenebilir.

R66 : Sürekli temas, ciltte kuruluğa ve çatlama sebebine sebep olabilir.

Güvenlik Uyarıları,

S2 : Çocuklara ulaşmayacak şekilde, yerlerde muhafaza ediniz.

S3/7/9 : Ambalajı iyice kapalı tutun, serin, iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

S16 : Tutucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.

S23 : Buharla temasından kaçınınız.

S24 : Deri ile temasından kaçınınız.

S38 : Havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda uygun solunum ekipmanları kullanınız.

S51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

ÇAVU OLU DI T C. VE PAZ. A.

Tel : 0 212 270 30 51; Fax : 0 212 270 30 21

www.raykon.com.tr