

EFFEKT LACKE

Goldlack, Kupferlack, Silberlack, Altkupferlack

Ürün Tanım,

Alkid reçine esaslı, kaliteli metal efekt pigmentlerden üretilen, fiziksel mukavemetleri yüksek, vernikli efekt boyasıdır.

Ürün Özellikleri

pek mat görünümündedir. Tüm hava koşullarına karşı, son derece direnci yüksektir. Demir ve çelik üzerinde paslanmaya karşı, koruyucudur.

Kullanım Alanları,

çelik ve demir, mekanda, demir, çelik, çinko üzerine uygulanır. ACRYL ALLGRUND ile astar kat uygulaması, yapı alanı alüminyum, ahşap, su olukları, gibi sert plastikler yüzeylerin üzerine uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden tamamen arındırılmalıdır. Eski boya, yüzeyler, eski boyalardan arındırılmalı, zımpara yapılmalı, tüm tozlar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama

D, Cephe Ahşap yüzeyler ; Gerekli görüldüğü takdirde ACRYL ALLGRUND ile astarlanmalıdır.
ç Cephe Ahşap Yüzeyler ; JANSEN ISOLIERGRUND veya JANSEN ALLGRUND ile astarlanmalıdır.

Demir, alüminyum, çinko, sert plastik yüzeyler ; JANSEN ALLGRUND ile astarlanmalıdır.
Astarlama işleminden sonra JANSEN EFFEKT LACKE, maksimum %10 oranında JANSEN P-410 sentetik tiner ile inceltilerek, 2 kat olarak uygulanır.

İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır. 1.kat uygulamasında %10 oranında JANSEN P 410 sentetik tiner ile inceltilerek kullanılabilir.

Kullanılan Aletler

Fırça, rulo veya boya tabancası, ile uygulama yapılabilir.

Teknik Özellikler

Görünüm	: Altın, Bakır, Gümüş, Antik bakır
Parlaklık	: pek mat
Toz kuruma	: 6- 8 saat
lave kat boyaması,	: 12 saat
Son kuruma	: 24 saat

(Kuruma süreleri 23⁰ C ve %60 nem ortamında belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı, ve nem değerine göre süreler farklılık gösterebilir)

Tüketim

Yüzeyle ba l, olarak tek katta 13- 15 m²/L

Depolama Ko ullar,

Kapal, ambalajlarda, kuru, temiz, dondan korunmu ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Tehlike Uyar,lar,

R10 : Alevlenebilir.

R66 : Sürekli temas, ciltte kurulu a ve çatlamaya sebep olabilir.

Güvenlik Uyar,lar,

S2 : Çocuklar, n ula amayaca , yerlerde muhafaza ediniz.

S3/7/9 : Ambalaj, iyice kapal, , serin, iyi havaland,r,lan yerlerde muhafaza ediniz.

S16 : Tutu turucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.

S 23 : Buhar,n, teneffüs etmeyiniz.

S 24 : Deri ile temas,ndan kaç,n,n,z.

S38 : Havaland,rman,n yetersiz oldu u durumlarda uygun solunum ekipmanlar, kullan,n.

S51 : Sadece iyi havaland,r,lan yerlerde kullan,n,z.

ÇAVU O LUDI T C. VE PAZ. A.

Tel : 0 212 270 30 51; Fax : 0 212 270 30 21

www.raykon.com.tr